



## Bonaデッキ&ファニチャーオイル

- 屋外木部用保護塗料



## Bona デッキ&ファニチャーオイル



### Oil Your Wooden Decking

アウトドアデッキは、強い太陽の日差しや雨露など、つねに自然の力にさらされ続けています。

Bonaデッキ&ファニチャーオイルを定期的に塗布することで、いつまでも美しくご利用いただけます。

屋外木部用の浸透性オイルで、ウッドデッキやガーデン家具、フェンスや外壁などあらゆる外装木部に使用出来ます。木の自然な木目を強調した半透明の仕上がりで、撥水性、耐候性、対紫外線性にすぐれ、木をひび割れなどのダメージから守ります。

クリアー+カラー6色の全7色。

- ・ハードウッドは吸い込みが少なく、ソフトウッドは吸い込みが多いため、樹種によって塗布量は異なります。
- ・目の粗いサンドペーパーで仕上げると、木はオイルをより吸収し、濃い色合いに仕上がります。
- ・塗布前には、木がよく乾燥していることを確認してください。含水率は18%以下にしてください。

用途	屋外木部用保護塗料
製品の種類	植物油(亜麻仁油ベース)
V O C	5% 以下
乾燥時間	24時間@ 20°C 60% R.H. (完全硬化までは1週間)
塗布道具	短毛ローラー、刷毛
塗布量	20㎡/リットル (50㎡/缶)
パッケージ	2.5 リットル



「持続可能な社会の実現」を目指して、革新的なアプローチを私たちは続けています。より環境負荷が少なく、未来に向けて持続可能なソリューションを私たちは探し続けていきます。



Bonaデッキ&ファニチャーオイルは、オイルを特殊製法により水性化していますので、溶剤含有量が非常に少なく、溶剤特有の臭いや揮発成分に悩まされることなくお使いいただけます。



従来の製品よりも有効成分が多く、1回塗りでもしっかりと仕上がります。  
2.5L=1缶で50㎡使用できます。



撥水性にすぐれ、木への水分の侵入を防ぎます。



太陽光からの紫外線による色あせを防ぐため、UVプロテクターを含んでいます。

## 準備するもの

- Bonaデッキ&ファニチャーオイル
- 攪拌棒
- 短毛ローラー
- 刷毛
- 拭き取り用ウエス
- シューズカバー
- ゴム手袋
- 水を入れたバケツ  
(拭き取り用ウエスの浸け置き用)

## 塗装方法

### 塗装前の準備

ホコリやコケを取り除いてください。デッキブラシなどで水洗いしても落ちない場合は、

高圧洗浄機を使用してよく汚れを落としてください。

塗装の3～4日前によく清掃し、乾燥させてください。

※美しく仕上げるためには、乾燥後に100～120番のペーパーで表面を磨き、素地ごしらえされることを推奨します。

### 塗装

使用前によく攪拌し、原液のまま塗布してください。

短毛ローラーや刷毛などを使い、できるだけ薄く、

木目に沿って均一に塗布してください。



### 拭き取り

木目に沿ってしっかりと拭き取ってください。

拭き残しがあると、乾燥不良や塗装不良の原因となります。

※拭き上げに使用したウエスは、自然発火のリスクがあります。

水を入れたバケツに浸け置いてから処理してください。



### 乾燥

24時間乾燥させてください。

乾燥中(塗布後24時間以内)に雨が降ってきた場合は、雨が上がったあと

よく水分を拭きとってから再度薄く1回塗布してください。

その他注意事項:

- 塗膜性の塗料の上に上塗りする場合は、サンダー等で下地塗料を取り除いてください。
- 雨天時の塗装は避けてください。
- 吸い込みの悪い木材には、すり込むように塗布してください。
- 塗膜を作りませんので、めくれや剥がれなどが起こりません。
- 塗り替えの際には、表面の汚れを落として、そのまま塗布してください。
- 外装は、色褪せてから塗り替えるのではなく、早い時期に塗り替えていただいたほうが耐久性が高くなります。1～2年に1回の再塗装をお奨めします。



## Passion for Wood Floors

1919年に設立し、フローリングのメンテナンス業界のトップメーカーとして常に斬新な製品やシステムを送り出してきました。スウェーデンから始まった私たちのビジネスは、現在では世界70カ国以上に子会社や代理店網を展開するまでに発展しています。

私たちのミッションは、フローリングの魅力を最大限に引き出すことです。フローリングへの情熱が、専門業者やホームオーナーにとって長期間に渡って良好な結果をもたらすサステナブルな製品やシステムの開発への原動力となっています。



輸入元  **株式会社 大カベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)

〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

E-mail: info@bona-jp.com

<http://www.bona-jp.com>

