

# Bona インドアウッドオイル

## 技術情報

フローリングや家具などの屋内の木部保護に塗布してください。天然の植物油から抽出した亜麻仁油を水性化したこの新しい塗料は、低 VOC で健康や環境にやさしく、コバルトを含んでいないため、安心してお使いいただけます。木目を強調した半透明でつや消し仕上で、ナチュラルな雰囲気フローリングが仕上がります。

- 1缶で 40 m<sup>2</sup>塗布
- 水性化オイルで塗り易く安心
- コバルトを含まないので安全



### 技術情報

オイル主成分:	亜麻仁油
カラー:	ホホワイト、グレー、ブラック、ライトオーク、ダークオーク、マホガニー、クリアーの全7色
希釈:	不要(原液使用)
乾燥時間:	- 使用まで24時間 - 完全硬化まで7日間
塗布ツール:	Bona ステンレスコテ、Bona オイルアプリーケーター
使用面積:	40 m <sup>2</sup> /L
安全性:	危険な調剤の分類、包装、表示に関する欧州議会及び欧州理事会指令(1999/45/EC)によれば表示不要 米国グリーンガード室内空気環境質基準に認証
引火性:	オイル製品は自然発火のリスクがあります。塗布作業に使用したクロス等は、水に浸けおろか金属製の密封容器に収納してください。
洗浄:	使用後の用具は拭きとった後、水洗いしてください。乾燥した場合はアセトンを使用してください。
保存期間:	未開封の状態では製造日から1年間
保管/輸送:	直射日光を避け +5° C 以上 +25° C 以下
廃棄:	廃棄物や空容器は、国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄してください。
サイズ:	1L×6本/箱



ホホワイト



グレー



ブラック



ライトオーク



ダークオーク



マホガニー



クリアー

### 使用前の準備

木の表面をサンドペーパーでよく研磨し、ホコリを取り除いてください。  
使用前に容器をよく振り、通常の室温で塗布してください。

輸入元  株式会社 岩部  
本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL:0763-52-4069 FAX:0763-52-4038

# Bona インドアウッドオイル

## 技術情報

### 使用方法

1. フロア全面に、薄く均一に塗布してください。
2. 15～30分待ってから、オイルを吸い込んでいる場所にオイルを塗り足してください。樹種によって吸い込み具合は違いますが、通常1～2回塗布すれば大丈夫です。
3. 20分待ってから、全体を拭き上げてください。このとき余剰なオイルが残っていると乾燥が遅くなりキレイな仕上がりが得られませんので、拭き取り作業は必ず行なってください。

#### 注意:

オイル製品は自然発火のリスクがあります。塗布作業に使用したクロス等は、水に浸けおくか金属製の密封容器に収納してください。

4. よく換気してください。触ってもべたつかなくなれば歩行も可能ですが、24時間はなるべく歩かないようにしましょう。

### メンテナンス

普段のお掃除にはBonaオイルクリーナーとBonaモップをご使用ください。Bonaスプレーモップでも代用できます。アルカリ性などpHの高いクリーナーは、オイルやフローリングにダメージを与えますのでご使用は避けてください。

フロアの色合いが薄く見えてきたり、乾いたように見えてきたら、歩行などの摩耗によって木を保護しているオイルが減ってきているサインですので、Bonaインドアウッドオイルを薄く塗って拭き取ってください。

Bona オイルリフレッシュャーを定期的にご使用いただくと、Bona インドアウッドオイルの塗布周期を延長できます。

メンテナンスに関する情報、メンテナンス製品については下記のサイトをご参照ください。

([www.bona-jp.com/care](http://www.bona-jp.com/care))

輸入元

 株式会社カベ

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL:0763-52-4069 FAX:0763-52-4038