

塗装仕様書 (Bona ケアオイル)

1. 適用箇所 : 屋内木部
2. 仕上げ : オイル仕上(クリアー)
3. 使用塗料 : Bona ケアオイル
4. 塗装工程 :

工程		塗料品名	希釈率 (重量比)	塗布量 (㎡/L)	塗布間隔
素地 しらすえ	1	汚れ、 付着物除去	木部を傷つけないよう汚れは溶剤等やBonaクリーナーなどで除去。 チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にすること。 120-320 番のペーパーで研磨して仕上げ、掃除機等で研磨粉やゴミをよく取り除く。		
	2	塗装	Bona ケアオイル	無希釈	10-15 ㎡/L
塗装 工程	3	拭き取り	木部表面の余ったオイルを拭き取り、全体を均一に仕上げてください。 オイルの吸い込みが激しい場合は、再度塗布してください。		

※必要に応じて、再度塗り重ねてください。

※塗装後の拭き取りは必ず行ってください。オイルのたまりを放置するとつやのある仕上げとなります。

- 塗装には、刷毛、コテバケ、ウエス等をお使いください。広い面積の現場で塗布する場合は、ポリッシャーに Bona ウールパッドまたは Bona オイルクロスを敷いて塗布／拭き取りしてください。
- 拭き上げに使用したウエスは、そのまま放置すると自然発火のおそれがあります。水を入れたバケツに浸け置いてから処理してください。
- 使用前に塗料はよく振ってからお使いください。
- 原液のまま塗布してください。VOC 含有率は8%未満と非常に低いですが、塗装作業中は十分に換気を行ってください。
- 塗装用具の洗浄は、ラッカーシンナーやウレタンシンナー、アセトンなどの溶剤をお使いください。
- 開封後はしっかりと蓋を閉め、できるだけ早く使用してください。

株式会社オカベ

〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3

TEL 0763-55-6940 FAX 0763-52-4038