

# Bona ハードワックスオイル



## 特徴

耐摩耗性、耐水性や耐薬品にもっともすぐれたクリアーオイル。耐久性にすぐれているので、土足歩行の現場でもお使いいただけます。木の素地に直接塗布してください。2回塗布仕上げです。デザイン性にすぐれた Bona クラフトオイルの上塗り保護剤としても使用出来ます。

木目を生かした半透明の落ち着いたつや消しに仕上がります。



- ヨーロッパ規格 EN71-3 (玩具安全基準) に適合
- 耐水性にすぐれる
- 臭いが少ない
- コバルトやケトオキシムなど有害物質を一切含まないので安心

項目	内容
製品の種類	自然塗料 (ナチュラルオイル+ナチュラルワックス)
塗布回数	2回塗り (木の素地から)
希釈	不要
比重	0.9kg/dm <sup>3</sup>
引火点	61℃
洗浄剤	シンナー (乾燥して硬化したあとはアセトンをお使いください)
保存期間	3年間
乾燥時間	塗り重ねまで: 6~8時間 使用まで: 18時間以上 @ 20℃ 60% R.H. 2回目塗布
塗布用具	「Bona 短毛ローラー」
塗布量	20~24m <sup>2</sup> /リットル (50~60m <sup>2</sup> /缶)
パッケージ	2.5リットル×2缶 /箱

## 使用方法

### ■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、120～320番のペーパーを使用し、掃除機等で研磨粉やごみをよく取り除いてください。

### ■塗布方法

・ご使用前に容器をよく振ってください。

①「Bona 短毛ローラー」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して薄く均一に塗布してください。

注) 室内温度は13℃以下にならないようにしてください。

②一層目が乾燥した後はフロアの表面が毛羽立ちます。『Bona スクラッドパッド』か『Bona ダイヤモンドディスク240』で軽く研磨してください。

③「Bona 短毛ローラー」で2回目の塗装をします。仕上げの塗装になりますので、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して薄く均一に塗布してください。塗布後18時間以上歩行禁止にしてください。また、乾燥中はよく換気してください。

塗布量	20～24㎡ / リットル
塗装仕上げの例	(塗装例1) Bona ハードワックスオイル×2回塗布仕上げ (塗装例2) Bona クラフトオイル (カラー) ×1回塗り Bona ハードワックスオイル×1回塗り (塗装例3) Bona リッチトーンまたは Bona ノルディックトーンで下処理 Bona クラフトオイル (カラー) ×1回塗り Bona ハードワックスオイル×1回塗り (塗装例4) Bona リッチトーンで下処理 Bona ハードワックスオイル×2回塗り
乾燥時間	塗り重ねまで：6～8時間 使用まで：18時間以上 @ 20℃ 60% R.H.

注意：Bona ハードワックスオイルを乾性オイルなので、使用したクロス等は自然発火のリスクがあります。  
使用したクロス等は、水に浸けおくか金属製の密封容器に収納してください。

### ■その後のメンテナンス

・毎日のお手入れ：ドライモップ掛けやドライバキューム掛けで除塵を行ってください。

・汚れてきたら：Bona フロアクリナーとBona モップを使用して取り除いてください。

・傷の補修：

①ペーパー掛け：補修箇所に細かいペーパーを掛けて傷の角を落とし、チリやホコリを取り除いてください。

②下塗り：ペーパー掛けした部分にのみ、Bona ハードワックスオイルを擦り込むように1回塗布します。

③上塗り：補修したフローリングをマスキングテープで囲んで養生し、Bona スクラッドパッドや目の細かいペーパーで磨いて表面を平滑にしてください。Bona ハードワックスオイルを薄く塗布し、テープ養生を取り除いてよく乾燥させてください。

・フロア全体が摩耗してきたら、Bona ディープクリーンソリューションでフロアを洗浄し、フロア全体をBona スクラッドパッドで磨いてください。除塵した後、Bona ハードワックスオイルをフロア全体に塗布してください。



# Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3

TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)

〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34

TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp

www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・