

Bona ナチュラル 1C



特徴

Bona ナチュラル 1C は、1液型水性ウレタン塗料です。Bona が提案する次世代の新しいフロア保護用の塗料として開発されました。完全つや消し仕上げで、木の質感や風合いを保ったまま、オイルフィニッシュ、ワックス、水性塗料など、それぞれの長所を持ち合わせたユニークな製品です。

Bona ナチュラル 1C は、家庭用途、商業用途どちらのフローリングにも適しています。Bona ナチュラルのユニークな処方、より木（ウッド）本来の自然な風合いを保ちつつ、独特な肌触りを残します。



- 木（ウッド）本来の見た目と質感
- 耐摩耗性、耐スカッフマーク性に優れる
- スポット補修が可能
- 2回塗布で完成 — 1日で作業完了

項目	内容
製品の種類	1液型水性ポリウレタン樹脂塗料
VOC	最大 50g/ リットル
光沢 (@ 60°)	約 6 ~ 8
混合比	硬化剤不要
乾燥時間	1.5 時間 @ 20°C 60% R.H. 1 回目塗布 2.5 ~ 3 時間 @ 20°C 60% R.H. 2 回目塗布
塗布用具	Bona ロールロー、刷毛など
塗布量	7 ~ 9㎡ / リットル (110 ~ 140g/㎡) 8 ~ 10㎡ / リットル (100 ~ 120g/㎡)
パッケージ	3本×5リットル

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona ダイヤモンドディスク』をご使用ください。

■塗布方法

- ご使用前に容器をよく振ってください。
 - 「Bona ローラー」を使って、塗りだまりや塗リムラ、かすれなどに注意して塗布してください。
 - 一層目を塗布した後はフロアの表面が毛羽立ちますので、『Bona 研磨システム』またはスクリーン・メッシュ #120 ～ 150 で軽く研磨してください。
- 注) 室内温度は 13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	1 回目： 7～9㎡ / リットル (110～140g/㎡) 2 回目： 8～10㎡ / リットル (100～120g/㎡)
推奨下塗り塗料	不要
塗布回数	素地から仕上げる場合： 「Bona ナチュラル1C」× 2 回 上塗りの場合：「Bona ナチュラル1C」× 1～2 回 ※ Bona クロスリンカーを添加して使用してください。
乾燥時間	1.5～3 時間 (20℃、60% R.H.)

• 塗布後8時間は歩行禁止にしてください。「Bona ナチュラル1C」が完全に硬化するまで約1週間かかりますので、その間はクリーナーを使用しないようご注意ください。
その後の清掃には、フロアが汚れてきたら「Bona フロアクリーナー」をご使用ください。

■その後のメンテナンス

- 毎日のお手入れ： ドライモップ掛けやドライバキューム掛けで除塵を行ってください。
- 汚れてきたら： Bona フロアクリーナーと Bona モップを使用して取り除いてください。
- 傷の補修：
 - ①ペーパー掛け：補修箇所細かいペーパーを掛けて傷の角を落とし、チリやホコリを取り除いてください。
 - ②下塗り：ペーパー掛けした部分にのみ、Bona ナチュラル1Cを1回塗布します。
 - ③上塗り：補修したフローリングを1枚単位でマスキングテープで囲んで養生し、Bona ナチュラル1Cを塗布したらすぐにテープ養生を取り除いてください。
- フロア全体が摩耗してきたら、Bona ナチュラル1Cをフロア全体に塗布してください。



Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・