

Bona ナチュラル 2C



特徴

Bona ナチュラル 2C は、2液型水性ウレタン塗料です。Bona が提案する次世代の新しいフロア保護用の塗料として開発されました。木の質感や風合いを保ったまま、オイルフィニッシュ、ワックス、水性塗料など、それぞれの長所を持ち合わせたユニークな製品です。

Bona ナチュラル 2C は、歩行量の多い商業施設用のフローリングに適しています。Bona ナチュラルのユニークな処方、より木（ウッド）本来の自然な風合いを保ちつつ、独特な肌触りを残します。無垢材の上に Bona ナチュラルベースで下塗りした後、塗布してください。

- 木（ウッド）本来の見た目と質感
- 耐摩耗性、耐スカッフマーク性に優れる
- スポット補修が可能
- 2液型水性ウレタン塗料

項目	内容
製品の種類	2液型水性ポリウレタン樹脂塗料
VOC	最大 100g/ リットル
光沢 (@ 60°)	約 6 ~ 8
混合比	硬化剤：主剤 = 1 : 10
ポットライフ（可使時間）	5 時間 @ 20°C
乾燥時間	3 ~ 4 時間 @ 20°C 塗り重ね前のポリッシャー研磨までは 3 時間待ってください。1 週間で完全硬化します。
塗布用具	「Bona ナチュラルローラー」「Bona ローラー」
塗布量	8 ~ 10㎡ / リットル (100 ~ 130g/㎡)
パッケージ	3 × 4.5 リットル (硬化剤も同梱)

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

■塗布方法

- ・ご使用前に容器をよく振ってください。「Bona ナチュラル 2C」1 ボトルに「Bona ナチュラル硬化剤」1 ボトルを投入したらすぐにキャップを閉め、1 分間ボトルをよく振って混ぜ合わせてください。混合してからの可使用時間は5時間 (@20℃) です。5 時間以内に使いきってください。
- ・「Bona ナチュラルローラー」または「Bona ローラー」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。
- ・一層目を塗布した後はフロアの表面が毛羽立ちますので、『Bona 研磨システム』またはスクリーン・メッシュ #120 ～ 150 で軽く研磨してください。

注) 室内温度は 13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	1 回目： 7～9㎡ / リットル (110～150g/㎡) 2 回目： 8～10㎡ / リットル (100～130g/㎡)
推奨下塗り塗料	Bona ナチュラルベース
塗布回数	素地から仕上げる場合： 「Bona ナチュラルベース」× 1 回 + 「Bona ナチュラル 2C」× 2～3 回 上塗りの場合：「Bona ナチュラル 2C」× 1～2 回
乾燥時間	1.5～3 時間 (20℃、60% R.H.)

・塗布後8時間は歩行禁止にしてください。「Bona ナチュラル 2C」が完全に硬化するまで約1週間かかりますので、その間はクリーナーを使用しないようご注意ください。その後の清掃には、フロアが汚れてきたら「Bona フロアクリーナー」をご使用ください。

■その後のメンテナンス

- ・毎日のお手入れ： ドライモップ掛けやドライバキューム掛けで除塵を行ってください。
- ・汚れてきたら： Bona フロアクリーナーと Bona モップを使用して取り除いてください。
- ・傷の補修：
 - ①ペーパー掛け：補修箇所に細かいペーパーを掛けて傷の角を落とし、チリやホコリを取り除いてください。
 - ②ベースコート：ペーパー掛けした部分にのみ、Bona ナチュラルベースを1回塗布します。
 - ③トップコート：補修したフローリングを1枚単位でマスキングテープで囲んで養生し、Bona ナチュラルを塗布したらすぐにテープ養生を取り除いてください。
- ・フロア全体が摩耗してきたら、Bona ナチュラルをフロア全体に塗布してください。



Bona®

輸入元  株式会社 **大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3

TEL: (0763)52-4069 FAX: (0763)52-4038

E-mail: info@bona-jp.com

http://www.bona-jp.com

http://www.e-okabe.jp

お問い合わせは・・・