

Bona ノルディックトーン



特徴

フローリングをノルディック調に仕上げるための水性下処理剤です。塗料や仕上げ剤ではありませんので、必ず Bona クラフトオイルで上塗りしてください。ソフトウッド、ハードウッドどちらにも使用でき、木の変色を防ぎます。

ホワイートを強調したい仕上げに最適です。

- 水性下処理剤
- ノルディック調（ホワイトウォッシュ仕上）に
- 低臭

項目	内容
製品の種類	ホワイート顔料、弱アルカリ性
塗布回数	1回（もっと白くしたい場合は再度塗布してください）
希釈	不要
比重	1.1kg/dm ³
pH	9～10
洗浄剤	水
保存期間	3年間
乾燥時間	塗り重ねる場合：1～2時間 Bona クラフトオイルを塗布するまで：5～10時間 @ 20°C 60% R.H.
塗布用具	「Bona オイルアプリーケーター」、刷毛
塗布量	10㎡ / リットル (50㎡ / 本)
パッケージ	5リットル×3本 / 箱



Bonaノルディックトーン+
Bonaクラフトオイル グラファイト



Bonaノルディックトーン+
Bonaクラフトオイル フロスト



Bonaノルディックトーン+
Bonaクラフトオイル アッシュ



使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、120～320番のペーパーを使用し、掃除機等で研磨粉やごみをよく取り除いてください。

■塗布方法

・ご使用前に容器をよく振ってください。

①「Bona オイルアプリーケーター」や刷毛で1㎡あたり0.1 Lを目安に塗布してください。多少の塗りムラは構いません。もっと白くしたい場合は、1～2時間待ってから、再度塗布してください。

注) 室内温度は16℃以下にならないようにしてください。

② 5～10時間待ち、よく乾燥させます。

③『Bona スクラッドパッド』で軽く研磨してください。あまり強く研磨すると白色がなくなってしまいますので、注意してください。

④掃除機掛けをして除塵します。

⑤「Bona クラフトオイル」を塗布します。塗布後は12時間以上乾燥させてください。乾燥中はよく換気してください。

⑥高い耐久性が求められる場合は、その上に「Bona ハードワックスオイル」を塗布して仕上げてください。乾燥中はよく換気してください。

塗布量	10㎡ / リットル
塗装仕上げの例	<p>塗装例1：通常仕上 Bona ノルディックトーン Bona クラフトオイル×1回塗り</p> <p>塗装例2：高耐久仕上 Bona ノルディックトーン Bona クラフトオイル×1回塗り Bona ハードワックスオイル×1回塗り</p>
乾燥時間	5～10時間 @ 20℃ 60% R.H.

注意：Bona ノルディックトーンは仕上げ剤ではありません。必ず Bona クラフトオイルで上塗りしてください。

Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・