

Bona オイル 90



特徴

「Bona オイル 90」は、何も処理されていない無垢のフローリングを摩耗から守るための高濃度硬化パインオイルです。パインオイルは木の暖かみや美しさを強調します。

- 短時間で乾燥
- ブリードバックのないキレイな仕上がり
- 少ない塗布量で多くの面積を塗布可能
- DIN51130 R10 に準拠し、滑りにくい
- RAL-UZ 38 に適合 (VOC 及びホルムアルデヒド放散量)
- EN 71/3 に適合 (子供用玩具)
- コバルトフリー

項目	内容
オイルの種類	エステル化パインオイル
樹脂分	約 90%
VOC	100g/リットル
比重	0.92kg/dm ³
塗り重ねの待ち時間	20分
塗布ツール	Bona オイルアプリーケーター (耐油性ラバー)
塗布量 (トータル)	約 10 ~ 12㎡/L (樹種によって大きく変動)
引火点	56℃
保存期間	2年間 (未開封)
保管	凍結しないよう注意してください
パッケージ	2 × 5リットル

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

■塗布方法

- ・ Bona オイルアプリーケーターを使用して塗布してください。
- ・ フロア上に均一に、たっぷりと「Bona オイル」を塗布してください。
- ・ 20分ほど待つと、オイルが木に浸透して不均一な仕上がりになりますので、必要に応じてオイルを足しながら、全体的に均一に塗り伸ばしてください。
- ・ 木が飽和し、均一な仕上がり近づくまで、以上の工程を繰り返してください。
- ・ 何回塗布すればよいのか、については樹種に大きく依存しますが、通常は2～3回塗布すれば十分です。

- ・ ポリッシャーに茶パッドを装着して空掛けし、オイルを刷り込みます。
- ・ ポリッシャーを縦横に格子状に回し、木目に沿って仕上げます。
- ・ 空掛けが終わったら、オイルクロスのパッドの下に敷いてポリッシャーを回し、余ったオイルを拭き取ります。
- ・ 際部は手作業で拭き取ってください。

**注意：Bona オイルは乾性オイルなので使用したウエス等は自然発火のリスクがあります。
使用したウエス等は、水に浸けおくか金属製の密封容器に収納してください。**

- ・ 作業終了後、6時間待つてから、ポリッシャーに赤パッドを装着して空掛けした後、オイルクロスで空掛けすると、よりキレイな仕上がりになります。
- ・ 仕上がりにムラがある場合は、少量のオイルをポリッシャーに敷いたクロスに垂らしてフロアを磨いてください。1時間後に赤パッドで再度磨いてください。

塗布量	10～12㎡/リットル（樹種によって変動）
推奨下塗り塗料	なし、素地に直接塗布
塗布回数	通常 2～3回
塗布ツール	Bona ラバーアプリーケーター



- ・ オイルが硬化するまで、塗布後24時間は歩行禁止にしてください。

■メンテナンス

- ・ Bona モップや掃除機を使用して、フロアのチリやホコリを取り除いてください。
- ・ 必要に応じて、「Bona ソープ」や「Bona フロアクリーナー」を使用して、フロアを清掃してください。
- ・ 極力フロアを濡らし過ぎないように注意してください。

- ・ 定期的に「Carl's オイル 25」でメンテナンスしてください。

Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター（要予約）
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・