

# Bona プライムアンバーシール



## 特徴

Bona プライムアンバーシールは、1液型水性ポリウレタンプライマーです。屋内のフローリングを Bona 水性仕上げ剤で仕上げる場合、無垢材に最初に塗布する塗料として開発されました。油性塗料を塗布したような木の風合いを強調した温かみのある仕上がりが得られ、木本来の風合いを際立たせてくれます。また、塗りやすく研磨性にも優れ、低 VOC です。環境や健康にやさしい製品です。



- 無垢材に、水性仕上げの最初に塗布するプライマー
- 木本来の風合いを際立たせる色合い
- 研磨性に優れる
- 低 VOC
- 早い乾燥時間

項目	内容
製品の種類	着色 1 液型水性ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分	約 32%
VOC	95g/ リットル
乾燥時間	1 ～ 2 時間@ 20℃
塗布道具	「Bona ローラー」 「Bona アプリケーター」
塗布量	8 ～ 10㎡ / リットル (100 ～ 120g/㎡)
パッケージ	5 リットル× 3 本/箱

## 使用方法

### ■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

### ■塗布方法

- ・ご使用前に容器をよく振ってください。
- ・「Bona ローラー」または「Bona アプリケーター」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。

注) 室内温度は 13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	8 ~ 10㎡ / リットル (100 ~ 120g/㎡)
乾燥時間	1 ~ 2 時間 (20℃、60% R.H.)
仕上	通常 : Bona プライムアンバーシール× 2 回塗装 + Bona 水性仕上剤× 1 ~ 2 回塗装 重歩行 : Bona プライムアンバーシール× 2 回塗装 + Bona 水性仕上剤× 2 回塗装

・塗布乾燥後には、『Bona 研磨システム』またはスクリーン・メッシュ #120 ~ 150 で軽く研磨して、毛羽立ちを取り除いてください。

・「Bona プライムアンバーシール」を塗布した後は、「Bona トラフィック」「Bona メガ」または「Bona ナチュラル 1C」などの Bona 仕上剤を塗布して仕上げてください。



# Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)

〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp

www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・