

# Bona プライムクラシック



## 特徴

Bona プライムクラシックは、1液型水性アクリルプライマーです。屋内のフローリングを Bona 水性仕上げ剤で仕上げる場合、無垢材に最初に塗布する塗料として開発されました。塗りやすく下地との追従性に優れます。



- 無垢材に、水性仕上げの最初に塗布するプライマー
- コストパフォーマンスに優れる
- 乾燥後の研磨には Bona スクラッドウイング  
(塗膜が柔らかいので、メッシュ掛けは不可)

項目	内容
製品の種類	1液型水性アクリル樹脂塗料
樹脂分	約 35%
VOC	30g/ リットル
乾燥時間	1～2 時間@ 20℃
塗布道具	「Bona ローラー」 「Bona アプリケーター」
塗布量	8～10㎡/ リットル (100～120g/㎡)
パッケージ	5 リットル× 3 本/箱

## 使用方法

### ■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

### ■塗布方法

- ・ご使用前にまず容器をよく振ってください。
- ・「Bona ローラー」または「Bona アプリケーター」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。

注) 室内温度は 13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	8～10㎡/リットル (100～120g/㎡)
乾燥時間	1～2時間 (20℃、60% R.H.)

- ・塗布乾燥後には『Bona 研磨システム』で軽く研磨して、毛羽立ちを取り除いてください。
- ・「Bona プライムクラシック」を塗布した後は、Bona のどの水性仕上剤でも塗布することができます。



# Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)

〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp  
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・