

# Bona レジデント プラス



## 特徴

「Bona レジデントプラス」は、屋内フローリング用の1液型水性アクリルウレタン樹脂塗料です。「Bona クロスリンカー」を添加することで、2液型水性塗料としてもお使いいただけます。

クリアーな皮膜は無黄変で、住宅、体育館、店舗など様々な用途のフロアにお使いいただけます。

ドイツ基準「DIBt」にも認証され、室内空気環境に悪影響を及ぼさないことが確認されています。



- 無黄変
- 1液型としても2液型塗料としても使用可能
- ドイツ基準 DIBt に認証、空気中への放出物が少ない
- DIN 18032:2 に適合 (体育館用の塗料規格)
- NMP (N-メチル-2-ピロリドン) と NEP (N-エチル-2-ピロリドン) を一切含まないので安心

項目	内容
製品の種類	水性ポリウレタン／アクリル コポリマー
樹脂分	約 30%
VOC	52g/ リットル (EU 規制値 140g/L を大幅に下回る)
pH 値	8
耐摩耗性	7mg (SIS923509)
光沢 (@ 60°)	グロス : 80-85
混合比	2液型として使用する場合、Bona レジデントプラス1ボトルに対して Bona クロスリンカー * を2ボトル加えて、よく混ぜ合わせてください。 *Bona クロスリンカーの詳細については、Bona クロスリンカーのカタログをご参照ください。
乾燥時間	2時間 (20℃、60% R.H.) 軽歩行までは 8時間待ってください。1週間で完全硬化します。
塗布用具	「Bona ローラー」 「Bona アプリケーター」
塗布量	10㎡ / リットル (100g/㎡)、100㎡ / 本 (1回塗り)
パッケージ	10 リットル× 2本 / 箱

## 使用方法

### ■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。P120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がりを得るには『Bona ダイヤモンドディスク』をご使用ください。

### ■工場塗装品または既存塗膜上に塗布する場合の準備

上塗り塗装を行う場合は、次の2つの条件を満たす必要があります。

1. フロアの塗装面上が完全にキレイであること。過去にワックスなどで管理されたフロアは、密着不良のリスクから塗料を上塗り出来ません。
2. 「Bona レジデントプラス」が既存塗膜と十分に密着すること。

「Bona レジデントプラス」は密着性に優れ、ほとんどの工場塗装品と強く密着しますが、下地の塗料がBona 製品でない場合は施工前にあらかじめ密着テストを行ってください。まず「Bona プレップ」で対象範囲を拭き上げ乾燥後、P180～320の目の細かいペーパーで軽くこすってください。「Bona フィニッシュ」を塗布してから2～3日後、コインで優しくその乾いた表面を擦り、塗料が剥がれてこなければ密着性に問題はありません。

塗装前の準備：「Bona プレップ」の説明書に従い『Bona プレップシステム』で処理してください。

### ■塗布方法

・使用前に容器をよく振ってください。Bona レジデントプラス 1 ボトルに Bona クロスリンカー2ボトルを加え、1分間以上よく混ぜ合わせてください。Bona クロスリンカーの取り扱いについては、Bona クロスリンカーのカタログをご参照ください。

・「Bona ローラー」または「Bona アプリケーター」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。

注) 室内温度は13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	10㎡ / リットル (100g/㎡)
推奨下塗り塗料	なし
塗布回数	素地から仕上げる場合： 「Bona レジデントプラス」 × 3～4回 上塗りの場合：「Bona レジデントプラス」 + 「Bona クロスリンカー」 × 1～2回
乾燥時間	2～3時間 (20℃、60% R.H.)

※「Bona レジデントプラス」を塗り重ねる場合には、乾燥後『Bona 研磨システム』で軽く研磨してください。

・塗布後8時間は歩行禁止にしてください。「Bona レジデントプラス」が完全に硬化するまで約1週間かかりますので、その間はクリーナーを使用しないようご注意ください。その後の清掃には、フロアが汚れてきたら「Bona フロアクリーナー」をご使用ください。



# Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)  
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp  
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・