

Bona スポーティブペイント



特徴

「Bona スポーティブペイント」は、塗装済のスポーツフロアのラインマーキング用に開発されました。使いやすい1液型水性ポリウレタン樹脂塗料で、ラインマーキングだけでなく装飾用にもお使いいただけます。カラーは全8色、混ぜあわせて使用することもできます。



- 優れたレベリング性能
- 隠蔽性に優れる
- 速乾性
- 乾燥後はそのまま Bona スポーティブフィニッシュで上塗り可能
- 下地との密着力に優れる
- 低臭性

| 項目 | 内容 |
|-------|---|
| 製品の種類 | 1液型水性ポリウレタン樹脂塗料 |
| カラー | 全8色（詳細は以下のチャートを参照） |
| VOC | 105g/リットル 以下 |
| 混合比 | 原液のまま使用 |
| 乾燥時間 | ラインマーキング： 1～2時間 @20℃, 60% R.H. 装飾塗りつぶし： 3～4時間 @20℃, 60% R.H. |
| 塗布道具 | 短毛ローラー または 刷毛 |
| 塗布量 | 6～10㎡/リットル (100～167g/㎡) (1リットルあたり 50mm 幅のラインを 120～200m) |
| パッケージ | 1.75 リットル×2本/箱 |

| 規格 / カラー | 黒 | ダークブルー | ライトブルー | 緑 | 赤 | オレンジ | 黄 | 白 |
|----------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| RAL | 9005 | 5005 | 5012 | 6018 | 3020 | 2008 | 1016 | 9016 |
| NCS | S 9000-N | S 3065-R90B | 1055-B | S 1070-G30Y | S 1085-Y90R | S 0580-Y60R | S 0580-Y | White |
| PMS | N/A | 293C | 298C | 361C | 1795C | 1645C | Hexachrome YC | N/A |

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧にポリッシャーで研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がりを得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

コートライン塗装は、仕上剤の2回目の塗布作業と3回目の塗布作業の間、3回目と4回目の間に行われます。コートライン塗装後は、必ず「Bona スポーティブフィニッシュ」または他の Bona 水性仕上剤を上塗りして仕上げてください。

コートラインを塗布する箇所は、マスキングテープを貼って養生してください。テープが隙間なくしっかりと貼られているか確認してください。

■工場塗装品または既存塗膜上に塗布する場合の準備

「Bona スポーティブペイント」は、下地塗膜との密着性に優れ、ほとんどの工場塗装品と強く密着します。しかし、下地の塗料が Bona 製品でない場合は施工前にあらかじめ密着テストを行ってください。まず「Bona プレップ」で対象範囲を拭き上げ乾燥後、#180～320の目の細かいペーパーで軽くこすってください。「Bona フィニッシュ」を塗布してから2～3日後にコインで優しくその乾いた表面を擦り、塗料が剥がれてこなければ密着性に問題はありません。

塗装前の準備：「Bona プレップ」の説明書に従い『Bona プレップシステム』で処理してください。

■塗布方法

- ・ご使用前に容器をよく振ってください。
- ・短毛ローラーまたは刷毛を使用し、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。あまり薄く塗ると下地が透ける場合がありますので、適度な厚みを持たせるよう状況に応じて塗布してください。必要に応じて、塗り重ねてください。塗布し終わったら、マスキングテープを剥がしてください。
- ・乾燥したら、「Bona スポーティブフィニッシュ」を1～2回塗布してください。「Bona スポーティブペイント」は、仕上用塗料ではありませんので、塗布後には仕上剤を最低でも1回以上塗布してください。また、乾燥後24時間以上経過してから上塗りする場合は、上塗り前に研磨してください。

注) 室内温度は13℃以下にならないようにしてください。

| | |
|------|--|
| 塗布回数 | 素地から仕上げる場合： 「Bona スポーティブプライマー」×1回 「Bona スポーティブフィニッシュ」×1回 「Bona スポーティブペイント」×1～2回 「Bona スポーティブフィニッシュ」×1～2回 |
| | 上塗りの場合（下地塗膜が Bona の場合）： 「Bona スポーティブペイント」×1～2回 「Bona スポーティブフィニッシュ」×1～2回 |



※ Bona スポーティブプライマー、Bona スポーティブフィニッシュ、Bona スポーティブペイントのそれぞれ塗布間隔は24時間以上あけないようにしてください。24時間以上経過してから上塗りを行う場合は密着力が下がりますので、層間密着力を向上させるために必ず研磨してから塗布作業を行ってください。

Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター（要予約）
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・