

Bona スポーティブプライマー



特徴

「Bona スポーティブプライマー」は、「Bona スポーティブフィニッシュ」で仕上げをする際の下塗り塗料です。1液型水性100%ポリウレタンプライマーです。屋内のフローリングを Bona 水性仕上げ剤で仕上げる場合、無垢材に最初に塗布する塗料として開発されました。塗りやすく研磨性にも優れ、木本来の風合いを際立たせてくれます。

- 「Bona スポーティブフィニッシュ」の下塗り用
- 肉持ち、研磨性に優れる
- 木本来の自然な美しさを際立たせる

項目	内容
製品の種類	1液型水性プライマー
樹脂分	約 32%
VOC	60g/ リットル
粘度	17 秒 (25°C、FC4)
乾燥時間	2 ~ 2.5 時間 @ 20°C
塗布道具	「Bona ローラー」 「Bona アプリケーター」
塗布量	10㎡ / リットル (100 ~ 120g/㎡)
パッケージ	10 リットル × 2本 / 箱

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。#120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がり面を得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

■塗布方法

- ・ご使用前に容器をよく振ってください。
- ・「Bona ローラー」または「Bona アプリケーター」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。

注) 室内温度は 13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	10㎡ / リットル (100 ~ 120g/㎡)
乾燥時間	2 ~ 2.5 時間 (20℃、60% R.H.)



- ・塗布乾燥後には、『Bona 研磨システム』またはスクリーン・メッシュ #120 ~ 150 で軽く研磨して、毛羽立ちを取り除いてください。
- ・「Bona スポーティブプライマー」を仕上げ塗装には使用しないでください。
- ・塗布した後は、「Bona スポーティブフィニッシュ」を上塗りして仕上げてください。

Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)

〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・