

Bona ウェーブ



特徴

「Bona ウェーブ」は、屋内フローリング用の2液型水性ポリウレタン樹脂塗料です。商業施設など重歩行用の高耐久性を誇ります。クリアーなその皮膜は、黄変しませんので、フロアのカラーや場所を問わずお使いいただけます。

ドイツ基準「DIBt」にも認証され、室内空気環境に悪影響を及ぼさないことが確認されています。光沢は「グロス」「シルクマット」「マット」の3種類からお選びください。

- 耐摩耗性、耐傷性、耐薬品性にすぐれる
- 光沢は3種類（グロス、シルクマット、マット）
- ドイツ基準 DIBt に認証、空気中への放出物が少ない
- DIN 18032:2 に適合（体育館用の塗料規格）

項目	内容
製品の種類	2液型水性ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分	約31%
VOC	40g/リットル（硬化剤も含む）
pH値	8
耐摩耗性	4mg（SIS923509）
光沢（@ 60°）	グロス：85 シルクマット：50 マット：20
混合比	硬化剤：主剤＝1：25（主剤1ボトルに対して硬化剤1ボトル）
ポットライフ（可使時間）	4時間@ 20℃
乾燥時間	2～3時間（20℃、60% R.H.） 軽歩行までは8時間待ってください。1週間で完全硬化します。
塗布用具	「Bona ローラー」「Bona アプリケーター」
塗布量	8～10㎡/リットル（100～120g/㎡）
パッケージ	3×5リットル（主剤4.8L＋硬化剤0.2L）

使用方法

■塗布前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。仕上げの研磨には、ポリッシャーを使用して『Bona 研磨システム』で研磨してください。P120 よりも目の細かいメッシュ・スクリーンでも代用できますが、より良い仕上がりを得るには『Bona 研磨システム』をご使用ください。

■工場塗装品または既存塗膜上に塗布する場合の準備

上塗り塗装を行う場合は、次の2つの条件を満たす必要があります。

1. フロアの塗装面上が完全にキレイであること。過去にワックスなどで管理されたフロアは、密着不良のリスクから塗料を上塗り出来ません。
2. 「Bona ウェーブ」が既存塗膜と十分に密着すること。

「Bona ウェーブ」は密着性に優れ、ほとんどの工場塗装品と強く密着しますが、下地の塗料が Bona 製品でない場合は施工前にあらかじめ密着テストを行ってください。まず「Bona プレップ」で対象範囲を拭き上げ乾燥後、P180～320の目の細かいペーパーで軽くこすってください。「Bona フィニッシュ」を塗布してから2～3日後、コインで優しくその乾いた表面を擦り、塗料が剥がれてこなければ密着性に問題はありません。

塗装前の準備：「Bona プレップ」の説明書に従い『Bona プレップシステム』で処理してください。

■塗布方法

・使用前に容器をよく振ってください。主剤1ボトルに硬化剤1ボトルを投入し、すぐにキャップを開け、1分以上よくボトルを振って混ぜ合わせてください。混合してからの可使用時間は4時間(@20℃)です。4時間以内に使いきってください。

・「Bona ローラー」または「Bona アプリケーター」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。

注) 室内温度は13℃以下にならないようにしてください。

塗布量	8～10㎡/リットル(100～120g/㎡)
推奨下塗り塗料	Bona プライマー (Bona プライムアンバーシール、Bona プライムクラシック)
塗布回数	素地から仕上げる場合： 「Bona プライマー」×1～2回 + 「Bona ウェーブ」×2～3回(合計3～4回塗装を推奨)
	上塗りの場合：「Bona ウェーブ」×1～2回
乾燥時間	2～3時間(20℃、60% R.H.)

※床暖房が設置されている温湿度の変化が激しいフローリングや、針葉樹(松、杉など)のような柔らかいフローリングは、目隙が発生しやすいので、下塗りには必ず、追従性に優れた Bona プライマーの各製品を塗布してください。

※「Bona ウェーブ」を塗り重ねる場合には、乾燥後『Bona 研磨システム』で軽く研磨してください。

・塗布後8時間は歩行禁止にしてください。「Bona ウェーブ」が完全に硬化するまで約1週間かかりますので、その間はクリーナーを使用しないようご注意ください。その後の清掃には、フロアが汚れてきたら「Bona フロアクリーナー」をご使用ください。



Bona®

輸入元  株式会社 **カカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

E-mail: info@bona-jp.com
http://www.bona-jp.com

お問い合わせは・・・