

Bona グルークリック



特徴

フローティング工法に使用されるロック式の木質系フローリングやラミネートフローリングの接着用に開発されたホルムアルデヒドを含まない水性接着剤です。

耐水性にすぐれていますので（ドイツ規格 EN204 D3 に準拠）、端部からの浸水による膨れが軽減できます。またロック式のサネに塗布することで床鳴りの軽減にもつながります。

使用後2日以内であれば、フローリング塗装表面に付着して乾燥した接着剤を簡単に取り除けます。

- フローティング工法に最適
- 耐水性にすぐれる
- 床鳴り防止に
- 塗装表面に付着しても2日以内なら簡単に除去可能

項目	内容
接着剤のタイプ	水性ポリ酢酸ビニルディスパージョン
カラー	クリーム色
比重	1.09g/ml
使用量	20～25㎡/1本あたり
パッケージ	0.75リットル×20本/箱

使用方法

■使用方法

- ・使用前にキャップを適切な角度にカットしてください。
- ・サネに接着剤を塗布してから、必要に応じてハンマーを使用しながらフローリングを貼ってください。
- ・適量を塗布した場合は、フロアのジョイント部分からほんの少量の接着剤しか染み出て来ません。大量にはみ出す場合は塗布量を減らしてください。またはみ出した接着剤は、湿らせたウエスですぐに拭きとってください。
- ・接着剤が乾燥してしまっても、塗布後2日以内であれば簡単に取り除くことが出来ます。端から簡単に剥がせまし、濡らしたタオルで拭きとってもよいです。
- ・完全に乾燥するまでには24時間かかります。

注意：

フローティングフロアやラミネートフローリングなどの施工方法につきましては、各フローリングメーカーの施工手順書に従って作業してください。



Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター (要予約)

〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・