

# Bona R848T 製品情報



## 特徴



「Bona R848T」は、無溶剤・無水形弾性樹脂系1液型フローリング専用接着剤です。従来の硬化した後は固くなってしまいう接着剤とは違って、硬化後も弾性がありますので、木の収縮にも追従し、下地へのストレスを軽減します。R848Tは湿気と化学反応を起こして硬化します。

直貼り工法にも、捨て板合板貼り工法のどちらにもご使用いただけます。



- 1液型で使いやすい
- 柔らかく弾性に優れる
- 無溶剤・無水形
- ほとんどの下地に対応  
(捨て貼・直貼りどちらの工法にも最適)
- フローリング表面に付着しても簡単に除去出来る

項目	内容
製品の種類	無溶剤・無水形弾性樹脂系1液型フローリング専用接着剤
カラー	クリーム色
粘度	安定しており、塗布しやすい
比重	1.56g/cm <sup>3</sup>
GISCODE	RS10 ※ドイツ GISBAU による接着剤システム無溶剤
Emicode	EC1R ※ドイツ GEV による接着剤ラベリングシステム TVOC=500 μg/m <sup>3</sup> 以下
洗浄剤	Bona ハンド&ツールクリーナー、アセトン、エタノール、シンナー 固まった接着剤は、物理的に除去
保管方法	極端な低温や高温多湿を避け、一定の温度、湿度で貯蔵してください。 5℃以上または25℃以下の冷暗所で貯蔵してください。
保存期間	1年（製造日から未開封の状態）
パッケージ	600ml (0.96kg) × 20本入

## 使用方法

### ■使用前の準備

下地は均一で乾いており、クラックがなく強度のある健全な素地に使用して下さい。通常的环境下ではプライマーは不要ですが、下地が水分をたくさん含んでいる場合「Bona R580」を使用して下さい。

### ■アプリケーション

Bona R848T を使用する前に、以下の条件を確認して下さい。

・室温 18℃以上 ・床温 15℃以上 ・湿度 70%以下

貼るフローリングに応じて適量を塗布して下さい。オープンタイムは 40 分ですので、接着剤を塗布したら 40 分以内にフローリングを置き、上からしっかりと押しつけて下さい。

塗布した接着剤が乾燥し、表面に皮膜を張ってしまった場合は、その接着剤は取り除いて新たに塗布して下さい。フローリングを押した際に継ぎ目から接着剤がはみ出た場合は、慎重に取り除いてください。

施工後、24～48時間経ってからフロアを使用して下さい。サンディングやコーティングを行う場合は、翌日以降に行ってください。

### ■塗布量

フローリングの施工方法に応じて、以下の塗布量を目安に作業して下さい。

床材	塗布量
直貼り	標準： 850g/m <sup>2</sup>
合板下地張り (接着剤・釘併用)	標準： 250-400g/m <sup>2</sup>

塗布作業には、写真左の Bona R850 ガン（別売）または専用コテ Bona R850G を使用して下さい。



# Bona®

輸入元 **株式会社 大カベ**

本社 〒 939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター（要予約）

〒 224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp  
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・