

Bona フレッシュンアップ



特徴

「Bona フレッシュンアップ」は、ポリウレタン樹脂塗料でシールされたフローリングや工場塗装済みフローリングのメンテナンスコーティング剤です。屋内のフローリングが、歩行などによって摩耗し、表面に細かいキズが目立ってきたらにご使用ください。細かいキズによって曇ってしまったフローリング表面を元通りに復元し、フロアを摩耗から守ります。

- ポリウレタンでシールされたフローリング用に開発
- 家庭用途、商業用途どちらにも使用可能
- ポリウレタン樹脂による優れたフロア保護性能
- ワックス分は含まない
- 「Bona プレップシステム」により水性ウレタン塗料の塗り替えが可能
(ワックス管理の場合は削り替えが必要)
- 滑りにくい (DIN 規格 18032 合格)

項目	内容
皮膜形成成分	ポリウレタン樹脂
乾燥時間	30分～1時間@ 20℃、60% R.H.
塗布用具	Bona アプリケーターパッド
塗布量	50～70㎡ / リットル
パッケージ	5リットル×3本/箱

使用方法

Step 1

フロア上のチリやホコリを取り除き、「Bona フロアクリーナー」でフロアをキレイにしてください。「Bona フレッシュアップ」塗布前に、汚れが残っていないか、フロアが乾燥しているかよく確認してください。



Step 2

使用前に容器をよく振ってください。「Bona フレッシュアップ」の塗り方は、直接フロアに垂らしての垂らし塗りでも、アプリケーターパッドに含ませて塗布してもどちらでも構いません。



Step 3

「Bona アプリケーターパッド」で、前後左右に薄く塗り広げます。



Step 4

前後左右に塗り広げた「Bona フレッシュアップ」を木目に沿って塗り延ばし、塗り目を整えます。全体を塗り終えたら、2時間は歩かないようにしてください。乾燥するまでの間は、ホコリなどが舞い落ちないよう注意してください。



注意：塗布後24時間は、家具などの重い物を置いたり、じゅうたんを敷いたりしないでください。塗布に使用した道具は、水や中性洗剤でよく洗ってください。

■メンテナンス

- ・塗布後1週間は、洗剤拭きを行わないでください。
- ・普段のお手入れには「Bona フロアクリーナー」をお使いください。強アルカリ性などのpHの高いクリーナーは、塗膜やフローリングにダメージを与えますのでご使用は避けてください。
- ・一般のご家庭であれば、年に1～2回「Bona フレッシュアップ」を塗布することで十分にフロアを保護し、キレイに保つことが出来ます。

◎注意

「Bona フレッシュアップ」を塗布すると、フロアは光輝きます。つや消し仕上げのフロアの場合、風合いが変わりますのでご注意ください。また、シールされたフロアにのみご使用ください。ワックスやオイル仕上げのフロアには使用しないでください。ワックスやオイルがフロアに残っていると、「Bona フレッシュアップ」が密着しません。

事前に目立たない場所で仕上がりの風合いや密着をお確かめの上、ご使用ください。



Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・