

屋内フローリング用 メンテナンスオイル

「Carl's オイル 25」

施工マニュアル



目次

1. 施工及び使用上の注意	P1
2. 作業前の準備と作業の流れ	P2
3. Carl's オイル 25 塗布作業	P3
お問い合わせ先	P4

「Carl's オイル 25」の塗布作業は、下記の条件で行ってください。

① 作業環境

塗布作業中及び乾燥中は、床表面温度及び塗料の温度が13℃以下にならないよう注意してください。ほこりやゴミが舞い落ちてこないよう、塗布作業及び乾燥中の空調は、出来るだけ止めて作業してください。また、窓を開けての換気は行わないでください。

② 推奨ツール

ポリッシャー、赤パッド、「Bona オイルクロス」を使用して塗布してください。狭い面積であれば、綿モップやタオル等でも塗布出来ます。

③ 保管・運搬上の注意

湿気の少ない冷暗所で保管してください。また、凍結させないように注意してください。

製造後、未開封の状態ですべて2年以内に使用してください。開封後はしっかりとキャップを閉めて密封し、出来るだけ早く使用してください。

④ その他の安全上の注意

皮膚に刺激性がありますので、肌や目に付着しないよう注意してください。万が一目に入った場合は、すぐに大量の流水で15分以上洗い、刺激が残っている場合は医師の診察を受けてください。

絶対に飲まないでください。

「Carl's オイル 25」が付着した布や研磨粉は発火の恐れがありますので、水に浸けおろし、金属製の密封可能な容器に入れてください。

その他安全上の注意事項は、製品安全データシートを参照してください。

VOC 含有量： 600g 以下/リットル

EU 制限値(屋内屋外用ウツドステイン)：700g 以下/リットル

2

作業前の準備と作業の流れ

「Carl's オイル 25」は、オイル仕上のフローリングに使用するメンテナンスオイルです。木の表面の磨り減ったオイルを補充することで、木を摩耗から守り、いつまでも美しく保ちます。

塗布前の作業

1. 除塵	モップ、掃除機など	フロア上の細かいチリやホコリを取り除いてください。
2. 洗浄	「Carl's クリーナー」	「Carl's クリーナー」を使用して、フロア表面に付着した汚れを取り除いてください。

・「Carl's クリーナー」は、水10ℓに対して0.2ℓを加えてください。ぬるま湯で希釈するとさらに効果はアップします。

・布やモップに含ませて木目に沿って拭き上げてください。フロアが著しく汚れている場合は、ポリッシャーに緑パッドを装着して洗浄してください。

注意:

木にダメージを与えないよう、使用する水分は最小限にとどめてください。

作業手順

1. オイル塗布作業	ポリッシャーに「Bona オイルクロス」を敷いて、塗布する
2. 磨き	1 時間以上待ってから、ポリッシャーで赤パッド掛け
3. 乾燥養生	オイルが乾燥するまで、12 時間歩行禁止

3

Carl's オイル 25 塗布作業



準備するもの

- ・「Carl's オイル 25」
- ・ポリッシャー、赤パッド
- ・「Bona オイルクロス」



1. 「Carl's オイル 25」の準備

容器をよく振ってからお使いください。フロアに「Bona オイルクロス」を敷いた上に赤パッドを置き、オイルクロスでパッドを包み込むようにしてください。赤パッドの真ん中の穴に、「Carl's オイル 25」を0.1リットル注ぎます。



2. 塗布作業

上で準備したクロス+パッドにポリッシャーを乗せ、運転します。最初は木の貼り方向の直角方向に、仕上げは木の貼り方向にポリッシャーを動かします。約 10 m²ほど運転し、必要であればオイルを補充しながらフロア全体を薄く均一に塗り広げてください。壁際などは刷毛やウエスを使用してください。



3. 磨き

塗布後 1 時間以上待ってから、赤パッドでフロアを磨きます。最初は木の貼り方向の直角方向に、仕上げは木の貼り方向にポリッシャーを動かします。

4. 乾燥養生

オイルが硬化するまで、12 時間歩行禁止にしてください。

Carl's オイル 25 塗布量： 20～100 m²/リットル（樹種によって変動）

Carl's オイル 25 標準塗布回数： 1 回

注意：「Carl's オイル 25」は引火性があります。使用したクロス等は、水に浸けおくか金属製の密封容器に収納してください。

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-52-4069

Eメール info@bona-jp.com

本社: 〒939-1701 富山県南砺市遊部151-3 TEL:0763-55-6940 FAX:0763-52-4038

首都圏営業所: 〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34 TEL:045-507-8681 FAX:045-507-8682