

# Bona ポリッシュ



## 特徴

「Bona ポリッシュ」は、ポリウレタン塗料でシールされた屋内フローリングのメンテナンス用保護剤として開発されたフロアポリッシュです。「グロス」「マット」と2種類の仕上げからお選びいただけます。フロアの仕上げに応じて、「グロス」は光沢が求められるフロアにお使いください。「マット」は、つや消しフローリングの意匠を損ねることなく仕上がります。

「Bona ポリッシュリムーバー」ではく離することができます。



- 取り扱いやすい水性フロアポリッシュ
- ポリウレタン樹脂を配合し、耐久性を向上
- 優れた耐スカッフマーク性
- フロアの意匠に応じて「グロス」と「マット」を用意

項目	内容
樹脂	アクリル／ポリウレタン
仕上げ	マット、グロス
乾燥時間	30分～1時間 @ 20°C 60% R.H.
塗布道具	「Bona マイクロファイバーアプリーケーターパッド」
塗布量	50㎡ / リットル
パッケージ	3 × 5 リットル / 箱

## 使用方法

### ■塗布前の準備

フロア表面のチリやホコリ、汚れを取り除いた後、よく乾燥させてください。過去にワックスで管理されているフローリング、または工場塗装フローリングに初めて塗布する場合は、事前に目立たない箇所ではじき等が出ないか確認してから使用してください。はじきが発生する場合は、使用しないでください。

### ■塗布方法

- ・ご使用前に容器をよく振ってください。
- ・「Bona マイクロファイバーアプリケーションパッド」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。綿モップやスポンジモップ等は使用しないでください。



- ・塗布量は 50㎡ / リットルです。
- ・塗布後に送風機などを使用して強制乾燥させると、塗りスジが発生する場合がありますので、1時間放置して自然乾燥させてください。
- ・1回塗布した後、必要に応じてもう1回塗り重ねてください。
- ・塗布中に「Bona マイクロファイバーアプリケーションパッド」を床から離すと気泡が発生し、この気泡が原因で光沢レベルが一定にならない場合がありますので注意してください。
- ・光沢面に塗布してつや消し仕上げにしたい場合は、2回塗布してください。

# Bona®

輸入元  株式会社 **オカベ**

本社 〒939-1701 富山県南砺市遊部 151-3  
TEL: (0763)55-6940 FAX: (0763)52-4038

ショールーム&トレーニングセンター(要予約)  
〒224-0063 横浜市都筑区長坂 1-34  
TEL: (045)507-8681 FAX: (045)507-8682

info@okabe-floorcare.jp  
www.okabe-floorcare.jp

お問い合わせは・・・