

# Bona メガ ONE

## Technical data sheet

Bona メガ ONE は、フローリング仕上剤の ONE パートナー。速乾性で研磨性にもすぐれ、肉持ちが良いため、かんたんな施工手順で抜群の肉持ち感が得られます。住宅から土足歩行現場まで、幅広く使用できます。複雑化してきたプライマー・トップコートシステムを単純化し、かつワンランク上の仕上がりを目指した無黄変の1液型水性ウレタン塗料です。

- 肉持ちがよい
- 速乾性
- 研磨性にすぐれる
- 無黄変

### 技術情報

製品の種類:	1液型水性ポリウレタン樹脂塗料
光沢@60° :	シルクマット 40%、マット 20%、ex マット 9%
希釈:	原液のままお使いください。 乾燥が早すぎる場合は、Bona リターダーを4%添加してください。
乾燥時間:	塗り重ねまで1~2時間、使用開始まで24時間 完全硬化まで1週間 20°C/60% R.H.
塗布ツール:	Bona ローラー
塗布量:	10㎡/L (100g/㎡)
安全性:	GHS ハザーとシンボルなし (詳細は製品安全データシートをご確認ください)
洗浄:	水で洗浄してください。乾燥後は物理的に除去してください。
保存期間:	2年間(未開封)
保存/輸送温度:	+5°C 以上+25°C 以下で直射日光の当たらない冷暗所にて保管してください。
廃棄:	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
容量:	5L×3本/箱 44箱/パレット
各種認定:	EN 71-3: 玩具の安全性

### 塗装前の準備

フロア表面を丁寧に研磨し、チリやホコリ、汚れ、研磨粉やオイル、ワックスなどを取り除いて乾燥した状態にしてください。

### 塗装仕様

無塗装のフローリング  
1×Bona プライマー  
層間研磨 G150  
2×Bona メガ ONE

無塗装のフローリング  
3×Bona メガ ONE

塗料



**Bona**®

# Bona メガ ONE

## Technical data sheet

塗料



- 1日に2層以上塗布しないでください。
- 塗布後はよく換気してください。
- 乾燥時間が長過ぎると十分な塗膜性能が得られませんので、5℃以下では塗装しないでください。
- エンドグレインや床暖房フロアなどサンドボンディングのリスクがある場合は、プライマーを塗布してから Bona メガ ONE で仕上げてください。

### 使用方法

1. ご使用前に容器をよく振ってください。
2. 「Bona ローラー」または「Bona アプリケーター」を使って、塗りだまりや塗りムラ、かすれなどに注意して塗布してください。
3. 塗り重ねる場合は、必要に応じて Bona ダイヤモンドディスク G120 や、Bona スクラッドパッド G150/G220 で研磨し、研磨粉を取り除いてから塗装してください。

塗布後 8 時間は歩行禁止にしてください。マット等の敷物は塗布後 3 日間は敷かないようにしてください。完全硬化まで1週間必要です。

### メンテナンス

Bona フロアクリーナーと Bona モップ (Bona マイクロファイバークリーニングパッド) で清掃してください。長期間に渡って良好な状態で維持するため、適切なタイミングで Bona ディープクリーンソリューションで床表面を洗浄し、再塗装してください。

**Bona**<sup>®</sup>